



**КЛАСИЧЕСКИ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ • Висококачествени стъклофибърни шингли**



>>> *Superglass® (02) Искрацйо черен*



# КЛАСИЧЕСКИ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ • Висококачествени стъклофибърни шингли

## Вашите предимства:

- Висококачествени стъклофибърни шингли
- Най-широко използвани и проверени с времето шингли
- Оптимална цена
- Висока устойчивост на цвета



<b>Дължина</b> (EN 544)	1000 мм (± 3)	1000 мм (± 3)
<b>Ширина</b> (EN 544)	336 мм (± 3)	336 мм (± 3)
<b>Тегло</b> (наклон > 25°)	± 9,6 кг/м <sup>2</sup>	± 9,2 кг/м <sup>2</sup>
<b>Максимално покритие/пакет</b>	3 м <sup>2</sup>	3 м <sup>2</sup>
<b>Шингли/пакет</b>	21	21
<b>Пакети/пале</b>	51	51
<b>Загуба на гранули</b> (EN 12039)	макс. 1,2 гр	макс. 1,2 гр
<b>Сила на опън надлъжно*</b> (EN 12311-1)	900 N/50 мм	900 N/50 мм
<b>Сила на опън напречно*</b> (EN 12311-1)	600 N/50 мм	600 N/50 мм
<b>Удължение преди скъсване надлъжно*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
<b>Удължение преди скъсване напречно*</b> (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
<b>Устойчивост на раздиране от пирон*</b> (EN 12311-1)	140 N	140 N

<b>Пожароустойчивост</b>	DIN 4102/7	DIN 4102/7
<b>Поведение при повърхностен огън</b>	B <sub>roof,T1</sub>	B <sub>roof,T1</sub>
<b>Реакция на огън</b>	Class E	Class E

\* Регистрирани средни стойности



**The Shingles Expert**